




Rysunek techniczny



Analiza chemiczna folii ołowianej (warstwy ochronnej)

Pierwiastek	Zawartość (%)	Maks. (%)	Pierwiastek	Zawartość (%)	Maks. (%)
Pb	99,94	≥ 99,81	Ni	0,0025	0,005
Sn	0,0053	0,05	Ca	0,0025	0,005
Sb	0,0013	0,02	Al	0,0025	0,005
Bi	0,053	0,10	Na	0,0025	0,005
Cu	0,053	0,08	In	0,0025	0,005
As	0,0013	0,02	Fe	0,0063	0,010
Ag	0,0053	0,005	Domieszki SAT	0,0063	-
Zn	0,0013	0,005	Pozostałe	0,0017	-
Cd	0,0025	0,005			



CORADIKA

ul. Towarowa 1
22-100 Chełm
NIP: 563 220 13 79
REGON: 529 131 178

☎ (+48) 515 – 545 – 948

☎ (+48) 739 – 234 – 518

✉ biuro@coradika.pl

🌐 www.coradika.pl